



RECUBRIMIENTOS ULTRAMATES EN BASE AGUA PARA INTERIORES

MATE PROFUNDO

EXCELENTE RESISTENCIA
QUÍMICO-FÍSICA

AUTOREPARACIÓN

AF2001/00 transparente
AT2003/NN neutro
AT2003/BB blanco





RECUBRIMIENTOS ULTRAMATES EN BASE AGUA PARA INTERIORES

Sayerlack presenta los nuevos recubrimientos en base agua ultramates para superficies interiores de alta resistencia químico-física.

AF2001/00 es un fondo-acabado mate transparente en base agua de dos componentes, que produce un efecto supernatural mate profundo en las superficies sobre las que se aplica. Brillo mate uniforme 3 en todos los ángulos, con una excepcional resistencia al desgaste en comparación con todos los acabados de este brillo (tanto en base agua como en base disolvente). Excelente transparencia a 2 manos.

AF2001/00 tiene una resistencia excepcional a las cremas, a la limpieza con disolventes y a:

- . líquidos fríos, según UNI EN 12720
- . calor seco y húmedo a 100°C, según UNI EN 12721 y UNI EN 12722
- . rayado, según UNI CEN/TS 15186
- . retención a la suciedad, según UNI 9300.

Encontramos los mismos rendimientos y resistencias químico-físicas sobresalientes en **AT2003/XX**, disponible como neutro **/NN** y como blanco **/BB**. **AT2003/XX** es el nuevo acabado bicomponente al agua brillo 3 que destaca por su cautivador efecto de suavidad al tacto.

ÁMBITO DE APLICACIÓN	Armarios de cocina, mobiliario interior, piezas planas, piezas torneadas, tableros machiembrados		
MODO DE EMPLEO	Spray (conventional, airmix, airless)		
SISTEMA DE APLICACIÓN			
PRODUCTOS	GRAMAJE RECOMENDADO	CONDICIONES DE SECADO	TIEMPO DE SECADO
AF2001/00 + AH1564/00 10%	100-120 gr/m ² x 2	temperatura ambiente 20°C	16 h
		horno 40°C	4 h
AT2003/XX + AH1564/00 15% sobre madera preparade con AU0474/13	80 g/m ²	temperatura ambiente 20°C humedad 60%	16 h
AT2003/XX + AH1564/00 15% sobre melamina	80 g/m ²	temperatura ambiente 20°C humedad 60%	16 h

Servicio Técnico: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 customerservice@sayerlack.com

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.
C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell 46469
46469 Beniparrell (Valencia) - España
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company